

Peinture laque d'aspect velouté à base de résine alkyde en phase solvant



CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 Famille I Classe 4a

DESTINATION

En intérieur pour la décoration soignée et la protection longue durée des boiseries et métaux, sur une couche de fond adaptée en fonction du support.

PROPRIETES

- + Très bon rendu
- + Bon pouvoir couvrant et garnissant
- + Bonne résistance aux rayures
- + Film microporeux
- + Grande résistance aux nettoyages périodiques.

PARTICULARITE

Les peintures alkydes en phase solvant ont une tendance naturelle à jaunir en l'absence de lumière du jour. Ce phénomène est accéléré par la chaleur et par certains produits chimiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Liants	Alkyde en phase solvant	
Aspect du film	Velouté, tendu	
Brillants spéculaires ⁽¹⁾	10 à 15% sous l'angle de 60°, 30 à 35% sous l'angle de 85°	
Teintes	Blanc et toutes teintes du système Microcolor Evo soit plus de 95 000 teintes (Séries A, B, C et D)	
Résistance aux frottements humides (NF EN ISO 11998)	Classe 1, Classe 1 (teintes)	
Extrait sec (± 2%) ⁽²⁾	81% pondéral, 63% volumique	
Densité (± 0,03) ⁽²⁾	1,59	
Rendement ⁽³⁾	13 à 15m ² /L	
Séchage ⁽⁴⁾	Hors Poussière : 3h	Sec : 7h
	Redoublable : 24h	

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Conditions d'application (conformes au NF DTU 59.1)	Intérieur : Température comprise entre 8° et 35°C - Hygrométrie < 70% HR. Ne pas appliquer sur supports condensants. Taux d'humidité des maçonneries < 5%. L'humidité des bois et dérivés avant mise en peinture ne doit pas dépasser 10-12%.
Matériel d'application	Brosse : soie naturelle Manchon : laqueur polyester tissé HD 4mm fil continu, mousse floquée ou polyester microfibre 5mm Airless
Dilution	Prêt à l'emploi, jusqu'à 5% de white spirit
Nettoyage du matériel	Au white spirit immédiatement après usage

MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et notamment au **NF DTU 59.1**.

Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation la plus adaptée à leur état et leur nature (nettoyage, lessivage/rinçage, ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage, époussetage...).

De façon générale, après préparation, les supports devront être sains, cohésifs, propres, secs et avoir reçu la couche d'impression éventuelle adaptée à leur nature et à leur état.

- Sur bois et dérivés, après préparation du support, application d'une couche d'**ADERPRIM MICRO** ou **AQUAPRIM ISOLANT** dans le cas des bois tanniques ou **AQUAPRIM MICRO** dans le cas de bois aux résines anti-oxydantes, avant application de deux couches de **JOORDAN V15 EVOLUTION**.

- Sur métaux ferreux, après préparation du support notamment par dégraissage avec **DAF 310**, application d'une couche d'**ADERPRIM MICRO** ou **PROTEC FER SR** ou encore **PROTEC PRIM 330** avant l'application de 2 couches de **JOORDAN V15 EVOLUTION**.

- Sur métaux non ferreux, après préparation du support notamment par dégraissage avec **DAF 310** puis dérochage avec **SOLUTION NT 330**, application d'une couche de **PROTEC PRIM 330** avant l'application de 2 couches de **JOORDAN V15 EVOLUTION**.

- Sur fonds d'anciennes peintures adhérentes lessivées et matées, application de 2 couches de **JOORDAN V15 EVOLUTION**.

Se référer aux fiches techniques des produits cités.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Classe de transport

Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route)

Conditionnement

0,75L - 3L - 12L

Stockage

Stockage avant ouverture : 12 mois en bidon d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures >35°.

Stockage après ouverture : Bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit.

Mesure de prévention

Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site www.unikalo.com
Dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Classement Européen

Catégorie A / Sous-catégorie d (selon directive 2004/42/CE)

Valeur limite de C.O.V.

Pour sous-catégorie d : 300g/L (2010)

C.O.V. max de ce produit

300g/L

GESTION DES DECHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

FT214

Modifiée le :
18/01/2021

Toutes nos fiches techniques sont disponibles sur www.unikalo.com

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST - 18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome 33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73 - e-mail : info@unikalo.com - www.unikalo.com

unikalo
PEINTURES BATIMENT