



PEINTURE INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE

ACRYLIQUE MAT VELOUTÉ INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Peinture à base de copolymère acrylique, mat veloutée de grande résistance extérieure



DESTINATION

Extérieur
Impression
Façade
Application verticale

CLASSIFICATION

AFNOR T30/003
Famille : 1
Classe : 7 B 2

COV

Valeur limitée UE pour ce produit (cat A/a) 30gr/L (2010)
Ce produit contient un maximum de 22gr/L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|-----------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| Aspect | Mat velouté léger poché | | |
| Viscosité 20°C | 10 Poises | | |
| Densité 20°C | 1,48 | | |
| Rendement | 9 à 12m ² /L | | |
| Séchage | <i>Hors poussière</i> 20min | <i>Sec au toucher</i> 2h | <i>Recouvrable</i> 12h |
| Usage | Intérieur - Extérieur | | |
| Dilution | Eau | | |
| Teinte | Blanc - Toutes teintes | | |
| Lessivabilité | Excellente après 3 semaines de durcissement | | |
| Conservation | 2 ans en emballage d'origine | | |
| Conditionnement | 1L, 4L et 15L | | |

APPLICATION

| | |
|-----------------------|---|
| 1 ^o couche | 5 à 10% d'eau |
| 2 ^o couche | 0 à 5% d'eau |
| 0 mini d'application | 5°C - Stocker à l'abri du gel |
| Matériel | Brosse - rouleau - pistolet pneumatique |

MODE D'EMPLOI

| | |
|-------------------------|--|
| Sur bois intérieur | Rebouchage - ponçage + 1 c. MURS IMPRESSION+ 2 c. PEINTURE INTÉRIEURE EXTÉRIEURE |
| Sur bois extérieur | Rebouchage - ponçage + 1 c. PRIMAIRE ISOLANT + 2 c. PEINTURE INTÉRIEURE EXTÉRIEURE |
| Sur métaux ferreux | 1 c. ANTIROUILLE + 2 c. PEINTURE INTÉRIEURE EXTÉRIEURE |
| Sur ancienne peinture | Lessivage - ponçage + 2 c. PEINTURE INTÉRIEURE EXTÉRIEURE |
| Sur plâtre et assimilés | Egrenage - rebouchage + 2 c. PEINTURE INTÉRIEURE EXTÉRIEURE |
| Sur béton et assimilés | Dépoussiérage + 2 c. PEINTURE INTÉRIEURE EXTÉRIEURE |